

地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

- (1) このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。
- (2) このデジタルアーカイブの利用に際しては「[東京大学経済学図書館電子資料利用規則](#)」に同意したものとみなされます。
- (3) 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。
- (4) 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものととして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。
- (5) 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。
- (6) 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

極
秘

金石輪西鑛山會社所屬鑛山評價表

昭和十四年三月

| 會社名 | 鑛山名 | 種別 | 可採鑛量 | 年產額 | 可採年限 | 生産費 | 價格 | 純當利益 | 年利益 | 基準評價額 | 起業費 | 評價額 |
|------|--|------|-------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 金石鑛山 | 金石 | 鐵鑛 | 26,063,000 ^起 | 700,000 ^起 | 29年 | 2.91 ^円 | 6.22 ^円 | 2.58 ^円 | 1,808,640 ^円 | 15,985,000 ^円 | 3,570,000 ^円 | 12,415,000 ^円 |
| | | 銅鑛 | | 含銅12% 6,820 | 27 | 44.87 | 69.29 | 24.42 | 166,544 | 1,538,000 | 260,000 | 1,278,000 |
| | 洞泉 | 石灰石 | 4,930,000 | 160,000 | 32 | | | .51 | 81,600 | 744,000 | 130,000 | 614,000 |
| | 計 | | 30,993,000 | 866,820 | | | | | 2,056,784 | 18,267,000 | 3,960,000 | 14,307,000 |
| 輪西鑛山 | 俱知安 | 鐵鑛 | 7,500,000 | 538,000 | 15 | 3.52 | 5.37 | 1.55 | 832,560 | 5,660,000 | 560,000 | 5,100,000 |
| | 价川 | 鐵鑛 | 1,200,000 | 150,000 | 8 | 4.76 | 5.81 | 1.05 | 157,500 | 840,000 | | 840,000 |
| | 其他 | 鐵鑛其他 | | | | | | | | 332,800 | | 332,800 |
| | 計 | | 8,700,000 | 688,000 | | | | | 990,060 | 6,832,800 | 560,000 | 6,272,800 |
| 註 | 金石及俱知安鐵鑛、價格ヨリ生産費ヲ引キタルモ、純當利益ニ一致セザルハ、生産費ト價格ノ間キ即チ利益ノ一部ヲ鑛山ト工場ニ夫レ々按分シテ純當利益ヲ算出セル爲ナリ。 | | | | | | | | | | | |

- 備考
1. 本評價ハ昭和十三年一月一日現在ノ基準トシテ計算シ其ノ以後山元送出ノ鑛量、實收鑛量ヲ控除シ再計算ス
 2. 將來増産スル鑛山ノ評價中其増産分ニ付テハ増産完成ノ時期ヲ見込ニ年四分ノ複利ヲ以テ現價ニ換算ス
 3. 評價基準期日以後増産ノタメ起業ヲ要スルモノハ評價額ヨリ之ヲ控除ス

極
秘

釜石輪西鑛山會社所屬鑛山概況

昭和十四年三月

| 會社名 | 產地名 | 種別 | 縣(道) | 郡 | 鑛區數 | 鑛區採取用地 | 鑛床 | 品質 | 採掘 |
|--------|-----|------|------------------|-----|-----|------------------------|---------|-------------|-------------------|
| 釜石鑛山會社 | 釜石 | 鐵鑛 | 岩手 | 上閉伊 | 20 | 9,405.242 ^坪 | 磁鉄鑛接觸鑛床 | Fe 51.35及45 | 數本、水平坑道ヨリシユリ>ケ-ジ法 |
| | 洞泉 | 石灰石 | 全上 | 全上 | - | 59.784 | 全面石灰石 | 良質 | 數段、露天掘 |
| 輪西鑛山會社 | 俣安 | 鐵鑛 | 膽振 | 虻田 | 2 | 1,442.495 | 褐鉄鑛沈澱鑛床 | Fe.50 | 數段、露天掘 |
| | 价川 | 鐵鑛 | 平安南 | 价川 | 25 | 9,495.326 | 褐鉄鑛殘留鑛床 | Fe.50 | 數、所露天掘及一部坑内掘 |
| | 其他 | 鐵鑛其他 | 北海道 青森及 岩手 | | 50 | 29,766.674 | | | |

極秘

日本製鐵會社所屬鑛山 (昭和十三年九月末現在)
年產能力及帳簿價額調

| 種別 | 鑛山名 | 設備完成後 年產能力 噸 | 帳簿價額 円 | 種別 | 鑛山名 | 設備完成後 年產能力 噸 | 帳簿價額 円 |
|----|------|--------------------|---------------|-----|-------------|--------------------|---------------|
| 石炭 | 二瀨 | 1,000,000 | 10,911,664 80 | 石灰石 | 日野上 | 2,200 | 44,598 21 |
| | 稻葉 | 200,000 | 1,390,078 55 | | 中谷 | 200,000 | 179,143 18 |
| | 鹿町 | 250,000 | 1,671,055 72 | | 津久見 | 500,000 | 398,000 00 |
| | 泊岸 | 300,000 | 1,043,247 86 | | 高山 | 100,000 | 159,600 08 |
| | 池野 | 350,000 | 2,486,460 22 | | 石灰石及 苦灰石 | 松ヶ江 | 30,000 |
| 鐵鑛 | 上喜茂別 | 80,000 | 274,903 75 | 苦灰石 | 津久見 | — | — |
| | 庭坂 | 80,000 | 130,000 00 | 苦灰石 | 大連 | 200,000 | 410,656 89 |
| | 赤谷 | 150,000 | 252,000 00 | 珪石 | 畑 | 25,000 | 308,612 63 |
| | 栗ヶ岳 | — | — | 珪石 | 横林 | 30,000 | 226,139 08 |
| | 載寧 | 65,000 | 184,926 34 | 軟珪石 | 松ヶ江 | 15,000 | 39,590 83 |
| | 清川 | — | — | 蠟石 | 越智谷 | 20,000 | 407,397 80 |
| | 下聖 | — | — | 粘土 | 賢木 | 10,000 | 32,000 00 |
| | 殷栗 | 44,000 | 94,779 76 | | 計 | 3,651,200 | 20,752,749 47 |

極秘

日本製鐵會社所屬鑛山概況

昭和14年5月

| 種別 | 産地名 | 縣(道) | 郡 | 鑛區數 | 鑛區又採用地 | 鑛床 | 品質 | 採掘 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
| 石炭 | 二瀬 稻築 鹿所 泊岸 池野 | 福岡 同 長崎 太宰 長崎 | 嘉穂 | 1 | 3382,701 ^坪 | 良質炭層13枚厚1.4-6.8 | 粘結力アリ | 數本, 堅坑及斜坑の長壁法行拂 數本, 斜坑の片磐長壁法 數本, 水平坑及斜坑の長壁法行拂 露天掘及坑内掘 數本, 斜坑(先掘契約) |
| | | | 同 | 1 | 386,389 | 同上厚1.8-5.3 | 同 | |
| | | | 北松浦 | 12 | 1000,113 | 良質炭層2枚厚1.0-3.5 | 粘結力強シ | |
| | | | 敷香 | 20 | 14,747,769 | 炭層5枚中上層厚17尺 最下層厚19尺 | 稍劣 | |
| | | | 北松浦 | 31 | 16,432,835 | 良質炭層4枚厚2-4尺 | 良質 | |
| 鐵鑛 | 上喜茂 庭坂 赤栗 敷清 下飯 | 膽振 福島 新海 同 同 同 | 虻田 | 1 | 680,600 | 沼鐵鑛沈澱鑛床 | Fe 51% | 數段, 露天掘 同上 夏露天掘 冬降雪, 坑内掘 夏露天掘 冬坑内掘 數段, 露天掘 同上 同上 同上 |
| | | | 信夫 | 2 | 879,100 | 同上 | Fe 51 | |
| | | | 北蒲原 | 1 | 383,087 | 雲母質赤鉄鉱接觸鑛床 | Fe 60 | |
| | | | 中蒲原 | 2 | 1,840,923 | 同上 | Fe 53 | |
| | | | 敷野 | 1 | 610,218 | 褐鐵鑛残留鑛床 | Fe 50 | |
| | | | 同 | 1 | 406,725 | 同上 | Fe 50 | |
| | | | 同 | 1 | 212,600 | 同上 | Fe 51 | |
| | | | 飯栗 | 2 | 1,841,200 | 同上 | Fe 50 | |
| 知一山鐵鑛 | 日野上 | 鳥取 | 日野 | 1 | 213,171 | 岩漿分化鑛床 | Ca:O ₂ 20-30 | 數ヶ所 露天掘 |
| 石灰石 | 中谷 津久見 高山 | 福岡 分愛媛 同 | 企救 | - | 47,507 | 三層アリ | 良質 | 數段, 露天掘 同上 同上 |
| | | | 北海部 | - | 1,500 | 金山石灰石 | 同 | |
| | | | 東宇和 | - | 11,771 | 全面露出 | 同 | |
| 石灰及苦灰石 | 松ヶ江 津久見 | 福岡 大分 | 企救 | - | 6,256 | 石灰石及苦灰石互層 蒸層(石灰石中=苦灰石 蒸層アリ) | 石灰良質苦灰稍劣 同 | 露天掘後小割攪別 數段, 露天掘 |
| | | | 北海部 | - | 14,980 | | | |
| 苦灰石 | 大連 | 關東 | 大連 | 2 | 110,012 | 全面苦灰石 | 極良質 | 數段, 露天掘 |
| 珪石 | 畑 同 横林 | 兵庫 同 愛媛 | 多紀 | - | 94,442 | 數多露頭散在 | 赤白一級品 | 數段, 露天掘 同上 同上 |
| | | | 同 | - | 9,600 | 露頭七ヶ所 | 同 | |
| | | | 東宇和 | - | 217,187 | 五ヶ村内=散在 | 赤白一級品及二級品 | |
| 軟珪石 | 松ヶ江 | 福岡 | 企救 | - | 8,691 | 全面露出 | 軟珪石 | 同上 |
| 蛭石 | 越智谷 | 兵庫 | 神崎 | - | 75,528 | 數多露頭散在 | 良質 | 數段, 露天掘 |
| 粘土 | 賢木 | 熊本 | 玉名 | - | 46,500 | 厚+7尺物1枚 | S.K 32 弱 | 數段, 露天掘 |