# 地域企業・産業資料デジタルアーカイブについて

（1） このデジタルアーカイブは、東京大学経済学図書館が所蔵する地域企業・産業資料のうち、印刷物および近代の文書類について順次デジタル化をすすめているものです。

（2） このデジタルアーカイブの利用に際しては「東京大学経済学図書館電子資料利用規則」に同意したものとみなされます。

（3） 印刷物など他媒体への使用については、東京大学経済学図書館までお問合せください。

（4） 画像は白黒です。画像の撮影には文字が視認できるよう十分な注意を払っていますが、資料の欠損、変色、褪色等の劣化や、ノド部分の状態によっては、原本の文字が全て写っていないものがあります。これらについては資料の原形を保ちつつ、出来る限りの範囲で撮影したものとして了解下さい。写りの悪い資料については、東京大学経済学部資料室にて、所定の手続きにより原本の閲覧をお願いします。

（5） 本アーカイブに関する質問等については、東京大学経済学部資料室までお問い合わせ下さい。

（6） 本デジタルアーカイブの一部は、独立行政法人日本学術振興会平成 27 年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）課題番号 15HP8021 の交付を受けて作成しています。

0000 0029

第 30 號

秘

# 統計月報

昭和 18 年 1 月

社長室監理部

第一復員資料

184

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0030


# 目　次


1. 作業所別銑鐵生産高比較表
2. 〃　鋼塊　〃　〃
3. 〃　鋼材　〃　〃
4. 鐵鑛石在庫量統計表
5. コークス用炭　〃　〃
6. 屑　鋼　〃　〃
7. 石灰石　〃　〃
8. 滿俺鑛石　〃　〃
9. 滿俺銑　〃　〃
10. 成品輸送統計表
11. 作業所別土地統計表
12. 日鐵債借關係統計表
13. 日鐵關係會社投融資一覽表
14. 固定資産所屬別設備別簿價統計表
15. 作業所別工作關係工事手持高統計表
16. 滿俺銑類使用量統計表
17. 作業所別鋼塊並當〃硅石煉瓦使用量統計表
18. 輪西製鐵所道内産石炭及鐵鑛石使用量統計表


東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565


# 作業所別銑鐵生産高比較表

18.1




| 作業所別 | 月生産高 t | 比率 % |
|---|---|---|
| 八幡 | 155.720 | 49.9 |
| 輪西 | 54.994 | 17.6 |
| 釜石 | 25.837 | 8.2 |
| 廣畑 | 39.258 | 12.6 |
| 兼二浦 | 25.490 | 8.2 |
| 清津 | 11.037 | 3.5 |
| 合計 | 312.336 | 100.0 |

資料 本社作業局並各作業所（日産速報ニヨル）





東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0032

# 作業所別鋼塊生産高比較表


18. 1




| 作業所別 | 月生産高 t | 比率 |
|---|---|---|
| 八幡 | 214,610 | 66.9 |
| 輪西 | 14,985 | 4.7 |
| 釜石 | 37,818 | 11.7 |
| 富士 | 2,195 | 0.7 |
| 大阪 | 14,311 | 4.5 |
| 広畑 | 25,429 | 7.9 |
| 第二鋼 | 11,550 | 3.6 |
| 合計 | 320,712 | 100.0 |

資料 本社作業局並各作業所（日産速報より）


備考 鋳鋼ヲ除ク





東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 作業所別鋼材生産高比較表

18. 1




| 作業所別 | 月生産高 t | 比率 % |
|---|---|---|
| 八幡 | 179,460 | 78.0 |
| 輪西 | 1,103 | 0.5 |
| 釜石 | 16,764 | 7.3 |
| 富士 | 4,124 | 1.7 |
| 大阪 | 13,360 | 5.9 |
| 廣畑 | 4,353 | 1.8 |
| 兼二浦 | 10,960 | 4.8 |
| 合計 | 230,124 | 100.0 |

資料　本社作業局並各作業所（日産速報ニヨル）


備考　販賣向半製品ヲ除ク

0000 0033

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0034

# 鐵鑛石在庫量統計表




| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 | 清津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐵鑛石 | 597.268 t | 384.331 t | 151.636 t | 1.578 t | 2.542 t | 76.702 t | 259.041 t | 401.988 t |
| 焼結鑛 | 10.248 t | 12.974 t | 6.73 t | - t | - t | 29.593 t | 5.7 t | 1.431 t |
| 在庫量計(昭和18年1月末) | 607.516 t | 397.305 t | 152.309 t | 1.578 t | 2.542 t | 106.295 t | 259.098 t | 403.419 t |
| 當月平均一日使用量 | 8.777 t | 4.430 t | 2.435 t | 9 t | 39 t | 3.080 t | 1.728 t | 2.210 t |
| 在庫量(日分) | 69 日 | 90 日 | 63 日 | 175 日 | 65 日 | 35 日 | 150 日 | 183 日 |


凡例
- 鐵鑛石
- 焼結鑛
- 日数

資料 本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# コークス用炭在庫量統計表

昭和18年1月末在庫量





| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 廣畑 | 兼二浦 | 清津 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強粘結炭 | 34.192 t | 15.551 t | 42.549 t | 14.492 t | 83.282 t | 147.128 t |
| 弱粘結炭 | 15.709 t | 68.498 t | 11.438 t | 15.161 t | 45.570 t | - |
| コークス用炭在庫量計（昭和18年1月末） | 49.901 t | 84.049 t | 53.987 t | 29.653 t | 128.852 t | 147.128 t |
| 當月平均一日使用量 | 10.204 t | 3.832 t | 1.702 t | 2.612 t | 1.822 t | 838 t |
| 在庫量（日分） | 5 日 | 22 日 | 32 日 | 11 日 | 71 日 | 176 日 |

凡例
- 強粘結炭
- 弱粘結炭
- 日数

資料　本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 屑鋼在庫量統計表




| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫量(昭和18年1月末) | 69.754 t | 8.957 t | 18.475 t | 1.756 t | 1.203 t | 26.283 t | 32.112 t |
| 分譲及自社屑ヲ除キタル当月使用量 | 18.154 t | 2.830 t | 650 t | 345 t | 3.975 t | 278 t | 2.155 t |
| 在庫量(月分) | 3.8 月 | 3 月 | 28 月 | 5 月 | 0.3 月 | 95 月 | 15 月 |


資料 本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0037



# 石灰石在庫量統計表




| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 | 清津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫量(昭和18年1月末) | 78.607 t | 16.885 t | 12.853 t | 574 t | 927 t | 54.166 t | 1.941 t | 17.982 t |
| 當月平均一日使用量 | 3.622 t | 1.287 t | 493 t | 8 t | 49 t | 982 t | 675 t | 392 t |
| 在庫量(日分) | 22 日 | 13 日 | 26 日 | 72 日 | 19 日 | 55 日 | 3 日 | 46 日 |


資料 本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0038



# 滿俺鑛石在庫量統計表





| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 | 清津 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在庫量(18年1月末) | 91.322 t | 6.101 t | 6.092 t | 227 t | 924 t | 5.301 t | 718 t | 2626 t |
| 當月使用量 | 10.343 t | 1.975 t | 3.120 t | 9 t | 40 t | 1.356 t | 99 t | 21 t |
| 在庫量(月分) | 8.8 月 | 3.1 月 | 2.0 月 | 25.2 月 | 23.1 月 | 4.0 月 | 7.3 月 | 125.0 月 |

資料 本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 満俺銑在庫量統計表




| | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 鐵畑 | 兼二浦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | t | t | t | t | t | t | t |
| 在庫量(18年12末) | 6,313 | 89 | 586 | 51 | 82 | 174 | 217 |
| 當月平均 | t | t | t | t | t | t | t |
| 一日使用量 | 685 | 4.8 | 12.8 | 0.4 | 2.6 | 5.9 | 1.8 |
| 在庫量(日分) | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 |
| | 92 | 19 | 46 | 128 | 31 | 29 | 120 |

見例
- 満俺銑
- 硅満銑
- 低燐素満俺
- 自製鋳鉄
- 日数


資料 本社業務局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565


# 成品輸送統計表

18. 1 — 10 —


## 仕向地別統計




## 輸送機関別統計




## 成品々種別統計





凡例
- 汽船
- 機帆船
- 艀船
- 鐵道
- トラック其他

資料 本社運輸局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 作業所別土地統計表




| 作業所別 | 合計 | 割合 | 内訳 構内 | 内訳 構内 総坪数に対する割合 | 内訳 構外 | 内訳 構外 総坪数に対する割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 坪 | % | 坪 | % | 坪 | % |
| 八幡 | 3086.211 | 27.2 | 1683584 | 54.6 | 1402.627 | 45.4 |
| 輪西 | 1814.154 | 16.0 | 585.108 | 32.3 | 1229.046 | 67.7 |
| 釜石 | 1083995 | 9.5 | 274.115 | 25.3 | 809.880 | 74.7 |
| 富士 | 51.328 | 0.5 | 27.453 | 53.5 | 23.875 | 46.5 |
| 大阪 | 46.788 | 0.4 | 34.279 | 73.3 | 12.509 | 26.7 |
| 廣畑 | 1109450 | 9.7 | 742.850 | 66.9 | 366.600 | 33.1 |
| 兼二浦 | 1115.307 | 9.8 | 287.429 | 25.8 | 827.878 | 74.2 |
| 清津 | 3032.139 | 26.7 | 1327915 | 43.8 | 1704.224 | 56.2 |
| 本社及北支出張所 | 18.087 | 0.2 | － | － | － | － |
| 土地總計 | 11.357459 | 100.0 | 4.962.733 | 43.7 | 6376.639 | 56.1 |

註 線染ハ構内敷地然ラザル部分ハ構外トス

(資料) 坪数ハ土地管理規程ニ基ク各作業所報告ニ依ル


八幡　昭和17年9月末現在
大阪、廣畑　10月末現在
輪西　11月末現在
富士、兼二浦、清津、本社、北支出張所　12月末現在

釜石ノ「土地管理規程」ニヨル数字ハ疑問アルニ付製鉄事業年報々告(17年12月現在)ニヨル

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 日鐵貸借關係統計表

17年9月30日現在




| 借方 | | | | 貸方 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | | 金額 | 割合 | 科目 | | 金額 | 割合 |
| | | 千円 | % | | | 千円 | % |
| 固定資産 | 土地 | 90735 | 5 | 自己資本 | 資本金 | 575000 | 34 |
| | 建物 | 125282 | 7 | | 諸積立金及前期繰越金 | 277593 | 16 |
| | 構築物 | 190558 | 11 | | 純利益金 | 26525 | 2 |
| | 機械及装置 | 259710 | 16 | | 内 社内保留 | 6400 | 04 |
| | 建設假勘定 | 145264 | 9 | | 内 社外分配 | 20125 | 16 |
| | 其，他 | 56065 | 3 | | 繰越金増減 | 308 | |
| | 計 | 867614 | 51 | | 計 | 879426 | 52 |
| 流動資産 | 長期出資 | 214289 | 13 | 他人資本 | 社債 | 589300 | 35 |
| | 棚卸資産 | 279289 | 16 | | 長期借入金 | 32000 | 2 |
| | 當座資金 | 312922 | 19 | | 短期負債 | 171774 | 10 |
| | 假拂金 | 21171 | 1 | | 引當勘定 | 22785 | 1 |
| | 計 | 827671 | 49 | | 計 | 815859 | 48 |
| 合計 | | 1695285 | 100 | 合計 | | 1695285 | 100 |

## 日鐵貸借對照表





資料　本社經理局

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565


# 日鐵關係會社投融資一覧表

1979月30日現在

## 投融資割合




## 所有株式率




日鉄鉱業ノ所有株式

| 會社名 | 短期投資 | 長期投資 | 資本参加 | 合計 | % | 所有株式率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日鉄鑛業 | (30)% 4円 45.129 | (37)% 4円 54.389 | (33)% 4円 49.950 | (100)% 4円 149.468 | 66 | 99.9 |
| 日鉄炉材製造 | (20)% 1.000 | | (80)% 4.125 | (100)% 5.125 | 3 | 55.0 |
| 嘉穂鑛業 | | | 1.505 | 1.505 | 1 | 25.1 |
| 開濠炭販賣 | | | 1.200 | 1.200 | 1 | 60.0 |
| 茂山鉄鑛開發 | | | 12.500 | 12.500 | 6 | 25.0 |
| 石景山製鉄 | | | 5.299 | 5.299 | 2 | |
| 密山炭礦 | | | 31.250 | 31.250 | 14 | 25.0 |
| 日本ピッチコークス | | | 1.490 | 1.490 | 1 | 29.8 |
| 日本特殊鋼管 | (26)% 1.000 | | (74)% 2.800 | (100)% 3.800 | 2 | 10.7 |
| 華中鑛業 | | | 3.245 | 3.245 | 1 | 15.0 |
| 朝鮮マグネサイト | | | 1.000 | 1.000 | | 6.6 |
| 長崎鑛業 | | | 630 | 630 | | 12.5 |
| 北鮮拓殖 | | | 3.000 | 3.000 | 1 | 20.0 |
| 南満鑛業 | | | 1.000 | 1.000 | | 10.0 |
| 日本タール製品 | | | 1.335 | 1.335 | | 44.5 |
| 其他 | | (82)% 2.896 | (18)% 623 | (100)% 3.519 | 2 | |
| 合計 | (21)% 47.129 | (25)% 57.285 | (54)% 120.952 | (100)% 225.366 | 100 | |

備考

1. 資本参加トハ株式會社ニ出資シ且役員ヲ送リ経営ニ参加セル投資形態ナリ
2. 長期投資トハ證書貸付ニヨル長期融資形態ナリ
3. 短期投資トハ手形貸付ニヨル短期融資形態ナリ
4. 石景山製鉄ノ組合出資ナルモ實質上資本参加ト看做ス

$$所有株式率 = \frac{當社所有株式数}{全株式数} \times 100$$

資料　本社経理局

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565


0000 0044

# 固定資産所屬別設備別簿價統計表



昭和17年上期末


| | | | 本社外地 | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 | 清津 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 土地 | % | 0.4 | 20.1 | 5.7 | 9.0 | 33.2 | 27.6 | 3.9 | 1.3 | 4.9 | 10.5 |
| | | 千円 | 137 | 61315 | 9772 | 5414 | 1119 | 1615 | 6608 | 323 | 4832 | 90735 |
| B | 製鉄設備 (製鉄・製鋼及製造・造鉱及鉱相處理) | % | - | 12.2 | 24.9 | 16.3 | - | - | 15.6 | 30.9 | 25.6 | 16.9 |
| | | 千円 | - | 37234 | 42798 | 9886 | - | - | 26080 | 7831 | 23138 | 146967 |
| C | 製鋼設備 | % | - | 8.3 | 10.9 | 12.9 | 2.1 | 20.2 | 10.9 | 7.1 | - | 8.4 |
| | | 千円 | - | 25255 | 18717 | 7815 | 72 | 1181 | 18226 | 1798 | - | 73064 |
| D | 鋼材製造設備 | % | - | 18.2 | 1.9 | 23.0 | 35.3 | 14.4 | 22.5 | 6.1 | - | 13.2 |
| | | 千円 | - | 55649 | 3307 | 13902 | 1192 | 843 | 37830 | 1552 | - | 114275 |
| E | 副産物製造設備 (副産物製造・耐火煉瓦) | % | - | 5.4 | 5.4 | 3.6 | - | - | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 4.7 |
| | | 千円 | - | 16521 | 9334 | 2192 | - | - | 7902 | 1207 | 3199 | 40355 |
| F | 動力設備 | % | - | 7.6 | 11.7 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | 9.3 | 10.5 | 6.1 | 8.2 |
| | | 千円 | - | 23331 | 20137 | 3380 | 148 | 140 | 15503 | 2652 | 5530 | 70871 |
| G | 雜設備 (給排水・研究工業所有権・鎔鉱ロール・工具器具及備品・雜) | % | 0.5 | 8.4 | 6.3 | 11.7 | 10.5 | 26.3 | 6.9 | 10.3 | 7.6 | 7.7 |
| | | 千円 | 181 | 25509 | 10774 | 7063 | 354 | 1537 | 11596 | 2644 | 6883 | 66546 |
| H | 工作設備 | % | - | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.7 |
| | | 千円 | - | 7636 | 2570 | 1190 | 44 | 97 | 2339 | 424 | 923 | 15223 |
| I | 輸送設備 | % | 30.3 | 7.0 | 10.1 | 5.6 | 7.2 | 3.5 | 8.2 | 7.9 | 9.7 | 9.0 |
| | | 千円 | 11282 | 21472 | 17394 | 3362 | 244 | 205 | 13662 | 2000 | 8748 | 78369 |
| J | 病院社宅設備 | % | - | 0.4 | 5.5 | 3.4 | 4.2 | - | 3.0 | 6.4 | 7.2 | 3.0 |
| | | 千円 | - | 1254 | 9373 | 2074 | 141 | - | 5013 | 1613 | 6475 | 25943 |
| K | 建設假勘定 | % | 6.8 | 9.9 | 16.1 | 6.9 | 1.8 | 3.0 | 13.6 | 13.0 | 34.4 | 16.7 |
| | | 千円 | 2563 | 30136 | 27757 | 4200 | 62 | 177 | 22849 | 3315 | 31165 | 145264 |
| | 合計 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 千円 | 37203 | 305312 | 171938 | 60478 | 3376 | 5845 | 167608 | 25359 | 90493 | 867612 |




資料 本社経理局

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 作業所別工作關係工事手持高統計表




備考
八幡釜石大阪ハ昭和17年11月現在
輪西——昭和17年9月
廣畑——昭和17年12月
富士——工事手持始ノ分
津ニ浦、清津——未調査

| | 八幡 | | | | 輪西 | | 釜石 | | 大阪 | 廣畑 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鍛冶 | 修繕 | 工作 | 鋳造 | 工作 | 鋳物 | 工作 | 鋳物 | 工勢 | 工作 | 鋳物 |
| 月初工費手持高 | 751,000円 | 2,834,000円 | 3,158,000円 | 4,050,000円 | 117,000円 | 24,000円 | 137,000円 | 41,000円 | 29,000円 | 172,000円 | 44,000円 |
| 月平均消化高 | 16,500円 | 197,700円 | 1,114,600円 | 169,100円 | 33,400円 | 8,300円 | 83,300円 | 22,400円 | 20,600円 | 42,900円 | 11,100円 |
| 手持歩合（月数） | 45.5月 | 14.3月 | 11.8月 | 24.0月 | 3.5月 | 3.5月 | 1.7月 | 1.9月 | 1.4月 | 4.0月 | 3.9月 |

資料 本社監理部

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0046

# 満俺銑類使用量統計表（附自製高）




軍資秘


自 ｘｘ年１月
至 ｘｘ年12月

使用量


硅満俺





満俺銑




上記合計




## 使用量（17年1月－12月合計）

| 作業所別 | 満俺銑 | 硅満銑 | 計 |
|---|---|---|---|
| 八幡 | 75.8% 20.000 t | 63.0% 1.094 t | 75.1% 21.094 t |
| 輪西 | 2.8 729 | | 2.6 729 |
| 釜石 | 10.9 2.854 | 34.1 596 | 12.3 3.453 |
| 富士 | 0.5 133 | | 0.4 133 |
| 大阪 | 2.5 651 | 0.4 6 | 2.3 657 |
| 廣畑 | 5.7 1.510 | | 5.4 1.510 |
| 兼二浦 | 1.8 479 | 2.5 43 | 1.9 522 |
| 計 | 100 26.359 | 100 1.739 | 100 28.099 |

## 生産高（自製）

| | 満俺銑 八幡 | 満俺銑 釜石 | 満俺銑 計 | 硅満銑 釜石 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | t | t | t | t | t |
| 17年1月 | | 905 | 905 | 165 | 1070 |
| 2 | 2630 | 549 | 3623 | 120 | 3783 |
| 3 | 3910 | 519 | 4429 | 104 | 4533 |
| 4 | 3724 | 623 | 4347 | 114 | 4461 |
| 5 | | 498 | 498 | 124 | 622 |
| 6 | | 698 | 698 | 125 | 823 |
| 7 | | 636 | 636 | 116 | 752 |
| 8 | | 523 | 523 | 100 | 623 |
| 9 | | 543 | 543 | | 543 |
| 10 | | 687 | 687 | | 687 |
| 11 | | 699 | 699 | | 699 |
| 12 | | 738 | 738 | | 738 |
| 計 | 18.348 | 7608 | 18.2 | 975 | 19.323 |
| 生産高 | | | | | |
| 使用量 | | | 6.2 | 52 | 6.2 |

資料 [illegible]


東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

0000 0047




# 鋼塊瓲當り硅石煉瓦使用量

昭和17年2月——仝18年1月實績




## 仝日鐵平均鋼塊瓲當り硅石煉瓦使用量





| 作業所別 | | 八幡 | 輪西 | 釜石 | 富士 | 大阪 | 廣畑 | 兼二浦 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼塊瓲當り硅石煉瓦使用量 | 17年2月 | 21kg | 11.7kg | 2kg | 27kg | 35kg | 11kg | 9kg | 22kg |
| | 3 | 24 | 5 | 23 | 35 | 73 | 19 | 17 | 25 |
| | 4 | 31 | 0.1 | 15 | 56 | 11 | 16 | 15 | 26 |
| | 5 | 25 | 2.9 | 22 | 15 | 33 | 7 | 0.5 | 24 |
| | 6 | 29 | 0.3 | 11 | 36 | 65 | 23 | 51 | 27 |
| | 7 | 24 | 9.2 | 13 | 53 | 44 | 11 | 24 | 24 |
| | 8 | 21 | 3 | 15 | 19 | 48 | 44 | 11 | 22 |
| | 9 | 22 | 11 | 14 | 27 | 66 | 52 | 54 | 26 |
| | 10 | 29 | 5 | 14 | 14 | 30 | 9 | 35 | 25 |
| | 11 | 25 | 28 | 14 | 44 | 16 | 29 | 18 | 23 |
| | 12 | 22 | 33 | 22 | 29 | 38 | 2 | 116 | 24 |
| | 18年1月 | 25 | 4 | 13 | 37 | 28 | 24 | 13 | 22 |
| | 合計 | 25kg | 17kg | 17kg | 32kg | 39kg | 20kg | 33kg | 24kg |
| 硅石煉瓦使用量 | | 58.976t | 1.757t | 6.843t | 873t | 5.347t | 5.143t | 4.215t | 83.154t |
| 鋼塊出高 | | 2378.940t | 103.92t | 411.941t | 27.399t | 137.163t | 251.094t | 126.998t | 3436.927t |


資料 本社作業局並各作業所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565

# 輪西製鐵所道内産石炭及鐵鑛石使用量統計表

自 17年2月
至 18年1月




| | コークス用炭 | | | | 鐵鑛石 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道外 | 道内 | | 計 | 道外 | 道内 | | 計 |
| | t | t | % | t | t | t | % | t |
| 17年2月 | 32,100 | 66,033 | 67.3 | 98,133 | 56,545 | 27,616 | 32.8 | 84,161 |
| 3 | 36,706 | 76,822 | 67.7 | 113,528 | 62,882 | 36,079 | 36.5 | 98,961 |
| 4 | 36,298 | 71,644 | 66.4 | 107,942 | 53,442 | 37,229 | 41.1 | 90,671 |
| 5 | 37,376 | 75,027 | 66.7 | 112,403 | 68,669 | 43,482 | 38.8 | 112,151 |
| 6 | 35,087 | 71,955 | 67.2 | 107,042 | 64,104 | 37,828 | 37.1 | 101,932 |
| 7 | 37,912 | 66,104 | 63.6 | 104,016 | 63,581 | 40,340 | 38.8 | 103,921 |
| 8 | 42,221 | 66,587 | 61.2 | 108,808 | 67,979 | 34,817 | 33.9 | 102,796 |
| 9 | 41,040 | 66,854 | 61.9 | 107,894 | 72,444 | 35,399 | 32.8 | 107,843 |
| 10 | 45,375 | 67,590 | 59.8 | 112,965 | 69,648 | 36,747 | 34.5 | 106,395 |
| 11 | 37,185 | 72,311 | 66.0 | 109,496 | 56,162 | 43,127 | 43.4 | 99,289 |
| 12 | 45,311 | 70,748 | 63.8 | 125,059 | 55,084 | 49,307 | 47.3 | 104,391 |
| 18年1月 | 38,658 | 87,640 | 69.4 | 126,298 | 51,754 | 49,506 | 48.9 | 101,260 |
| 計 | 465,269 | 868,315 | 65.1 | 1,333,584 | 742,294 | 471,477 | 38.9 | 1,213,771 |

資料 本社業務局並輪西製鐵所

東京大学経済学図書館所蔵 野本氏旧蔵日本製鉄関係資料 5507686565